

Сортамент полипропиленовых гофрированных труб Polycorr™ SN 24 по ТУ 2248-001-11372733-2012. ГОСТ Р 54475-2011

Основные размеры труб, в миллиметрах, представлены в таблице 1.

Таблица 1

D (внутренний) IDмм	D (наружный) ODмм	Полезная длина L	Длина раструба L1	Внутренний диаметр раструба id	Наружный диаметр раструба od	Вес труб SN24, кг/м
140	160	6000	84	165	175	1,6
200	230	6000	113,7	233	245	2,9
250	287	6000	130	293	305	4,5
300	345	6000	140	350	364	6,6
400	460	6000	185	467	482	11,2
500	574	6000	200	585	604	17,5
600	690	5825	240	704	726	25,2
800	920	5725	385	934	960	44,3
1000	1134	5750	400	1190	1212	93,6

*Расчет значений толщины стенок производится эмпирическим путем, отклонение толщины стенки труб могут достигать ±10%.

Пример условного обозначения:

Труба из полипропилена с номинальным внутренним диаметром 400мм, номинальной кольцевой жесткостью 24 кН/м², номинальной длиной 6 метров:

Труба POLYCORR DN/ID 400 SN 24 PP-B-6 ТУ 2248-001-11372733-2012

